

Tipo de muestra : PORCELANICO 60X120
Referencia muestra:
TARIFA BEIGE

RESUL TADOS

		<u>Normas de aplicación</u>
ABSORCIÓN DE AGUA, IMPREGNACIÓN POR EBULLICIÓN	<0,5%	UNE-EN-ISO 10545-3
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	Clase 4	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE ÁCIDOS		UNE-EN-ISO 10545-13
ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	Min.Clase GLB	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE ÁCIDOS		UNE-EN-ISO 10545-13
ÁCIDO CLORHÍDRICO 18%	Min.Clase GHB	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE BASES		UNE-EN-ISO 10545-13
HIDRÓXIDO POTÁSICO(30 g/l)	Min.Clase GLB	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE BASES		UNE-EN-ISO 10545-13
HIDRÓXIDO POTÁSICO(100 g/l)	Min.Clase GHB	
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS DE AGUA DE PISCINA		UNE-EN-ISO 10545-13
CLORURO AMÓNICO (100g/l)	Clase GA	
HIPOCLORITO SÓDICO (20 mg/l)	Clase GA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN-ISO 10545-14
Cr ₂ O ₂ EN ACEITE LIGERO 40% (m/m)	Clase 5	
YODO (SOL. ALCOHÓLICA 13g/l)	Clase 5	
ACEITE DE OLIVA	Clase 5	
DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS	6	UNE-EN 101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		UNE-ENV 12633
Rd =	Clase 0	
fd =		ASTM-C 1028-96
fw=		

NOTA: Los informes emitidos. Se refieren a las muestras entregadas en el laboratorio químico, son sólo de uso interno y no pueden ser utilizados en ningún procedimiento judicial o administrativo.