

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA LABORATORIO DE PRODUCTO ACABADO

MODELO: ARIA WHITE 10x30

UNE-EN ISO 10545-2 :1998+Erratum 98. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL

	Lenght	Width
Desviación máxima sobre la medida de fabricación (%)	0,00 / 0,07	0,10 / 0,30
Desviación máxima de la rectitud de lados (%)	-0,07 / 0,13	0,00 / 0,10
Desviación máxima de la ortogonalidad (%)	-0,27 / 0,30	-0,30 / 0,20
Desviación máxima de la curvatura lateral (%)	-0,17 / 0,30	-0,30 / 0,00
Desviación máxima de la curvatura central (%)		0,03 / 0,19
Desviación máxima del alabeo (%)		-0,06 / 0,06
Desviación máxima del grosor sobre la medida de fabricación (mm)		0,1 / 0,4

UNE-EN ISO 10545-3 :1997. ABSORCION DE AGUA.

Valor máximo:	14,6 %	Valor medio :	13,9 %
---------------	--------	---------------	--------

UNE-EN ISO 10545-4 :1997. RESISTENCIA A AL FLEXION.

Valor mínimo :	15 N/mm ²	Valor medio :	17 N/mm ²
----------------	----------------------	---------------	----------------------

UNE-EN ISO 10545-13 :1998. RESISTENCIA QUIMICA.

Productos domésticos y aditivos piscinas	GA
Ácidos y bases a baja concentración	GLA

UNE-EN ISO 10545-14 :1998. RESISTENCIA A LAS MANCHAS.

Resistencia a las manchas	5
---------------------------	---