

VAT[®] SUPER

CEMENTO COLA PARA LA FIJACIÓN DE CERÁMICA Y GRES

DESCRIPCIÓN

El cemento cola **VAT[®] SUPER** está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas sintéticas que, mezclado con agua, le proporciona una excelente trabajabilidad, tiempo abierto y adherencia en diferentes condiciones climáticas.

APLICACIONES

- Colocación de baldosa cerámica de absorción media (> 3%) en pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores.
- Para aplicaciones sobre soportes de yeso se debe utilizar **PAM[®] ESPECIAL YESO**.
- Para baldosas cerámicas de baja absorción se recomienda utilizar **VAT[®] PORCELÁNICO FLEX**.
- Para la aplicación en fachadas se recomienda utilizar **VAT[®] FLEXIBLE**, **PAM[®] ECOGEL FLEX** / **VAT[®] FLEX RAPID** o **PAM[®] ECOGEL SUPERFLEX**.

PROPIEDADES

- Gran adherencia.
- Facilidad de aplicación.
- Sin descuelgue.

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud; las diferencias deben ser inferiores a 5 mm.



MODO DE EMPLEO

1. Mezclar todo el saco con aproximadamente 6,5 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya formado una película superficial que evita su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento). Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo de arriba a abajo, hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos.
6. Realizar doble encolado en piezas superiores a 900 cm².
7. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre baldosas de 2 mm y posteriormente rellenar las juntas con productos de la gama **BORADA[®] de MOLINS**.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **VAT® SUPER** es de 3 kg/m².

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.

Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 12004	CITE
Agua de amasado	26 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	2 horas
Tiempo de ajuste de las baldosas	30 minutos
Relleno de juntas	24 horas
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia al deslizamiento	≤ 0,5 mm
Tiempo abierto	30 minutos
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia tras inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia tras acción del calor	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm²

SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.molins.es/construction-solutions/ Julio 2024