

BORADA® UNIVERSAL

MORTERO ESPECIAL PARA JUNTAS CERÁMICAS DE 1 A 15 MM

DESCRIPCIÓN

BORADA® UNIVERSAL es un mortero especial a base de cemento, áridos de seleccionada granulometría, resinas, aditivos orgánicos y pigmentos minerales estables.

APLICACIONES

- Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
- En cerámicas con microporosidades realizar una prueba para verificar la limpieza, o consultar con el Departamento Técnico.
- Para el relleno de juntas inferiores a 1 mm utilizar **BORADA® PORCELÁNICA**.
- Para juntas con efecto antimoho y rápida puesta en servicio utilizar **BORADA® CHROMA**.
- Para juntas estancas o antiácidas utilizar **BORADA® EPOLUXE**.

PROPIEDADES

- Facilidad en el llenado de juntas.
- Excelente trabajabilidad.
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
- Gran adherencia.
- Endurecimiento sin fisuras.
- Resistente al agua.
- Colores estables a la luz.
- Apto para pavimentos con calefacción radiante.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la junta:

1. Asegurar que las juntas estén exentas de polvo, grasa, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24 horas después de la fijación de la cerámica.
3. En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas. (Consultar al Departamento Técnico).



Preparación de la mezcla:

1. Amasar en un recipiente limpio, mezclados en la proporción de 1,2 litros de agua por bolsa de 5 Kg de **BORADA® UNIVERSAL** aproximadamente, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos (no es una lechada). No utilizar aguas duras, sucias o salobres, ya que pueden originar la aparición de eflorescencias.
2. Dejar reposar unos 2 minutos y reamasar la mezcla antes de su aplicación.
3. No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.
4. Proceder al llenado completo de las juntas con una llana de goma dura, extendiendo el producto en diagonal y presionando sobre las juntas (también se puede aplicar con una pistola rellenable).
5. En el momento en que desaparezca el brillo superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 15 minutos, proceder a una primera limpieza con la ayuda de una esponja ligeramente humedecida, enjuagándola con frecuencia.
6. Una vez endurecido, eliminar los restos existentes, limpiando la superficie con un paño limpio y seco.
7. Durante la limpieza no deberá utilizarse agua en abundancia para así evitar la dispersión de pigmentos y la aparición de carbonataciones.

RENDIMIENTO

El consumo de **BORADA® UNIVERSAL** varía en función del espesor y anchura de las juntas, así como de las dimensiones del material cerámico.

Ejemplos:

Cerámica (cm)	Profundidad (mm)	Anchura (mm)	Consumo (Kg/m²)
10x10	10	4	1,2
20x20	8	6	0,9
20x30	10	5	0,8
25x25	12	10	1,7
33x33	10	8	0,9
45x45	10	4	0,3

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg. Colores: Blanco · Marrón · Gris · **Marengo** · Negro.

En cajas con 4 bolsas de 5 Kg. Colores: Blanco · Piedra · **Alabastro** · Sahara · Beige · Marrón · Perla · Plata · Gris · **Marengo** · Negro.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año en sacos y 2 años en bolsas.

DATOS TÉCNICOS

Conforme EN 13888	CG2WA
Agua de amasado	24 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	45 minutos
Comportamiento al fuego	Euroclase A1
Resistencia a la abrasión	≤ 1000 mm³
Flexotracción en condiciones normales	≥ 2,5 N/mm²
Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo	≥ 2,5 N/mm²
Compresión en condiciones normales	≥ 15 N/mm²
Compresión tras ciclos hielo-deshielo	≥ 15 N/mm²
Retracción	≤ 3 mm/m
Absorción de agua después de 30 minutos	≤ 2 g
Absorción de agua después de 240 minutos	≤ 5 g

SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.molins.es/construction-solutions/ Julio 2024