

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA LABORATORIO DE PRODUCTO ACABADO

MODELO: **BLANCO BISELADO 10x20**

UNE-EN ISO 10545-2 :1998+Erratum 98. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL

	Lenght	Width
Desviación máxima sobre la medida média (%)	-0,25 / -0,20	-0,20 / 0,10
Desviación máxima de la rectitud de lados (%)	-0,03 / 0,09	-0,07 / 0,11
Desviación máxima de la ortogonalidad (%)	-0,15 / 0,45	-0,49 / 0,19
Desviación máxima de la curvatura lateral (%)	-0,03 / 0,05	-0,07 / -0,04
Desviación máxima de la curvatura central (%)	-0,05 / 0,02	
Desviación máxima del alabeo (%)	-0,02 / 0,02	
Desviación máxima del grosor sobre la medida de fabricación (mm)	-0,22 / -0,06	

UNE-EN ISO 10545-3 :1997. ABSORCION DE AGUA.

Valor Mínimo: 13,8 %

Valor medio : 14,5 %

UNE-EN ISO 10545-4 :1997. RESISTENCIA A AL FLEXION.

Valor mínimo : 23 N/mm²

Valor medio : 25 N/mm²

UNE-EN ISO 10545-13 :1998. RESISTENCIA QUIMICA.

Productos domésticos y aditivos piscinas	GA
Ácidos y bases a baja concentración	GLA

UNE-EN ISO 10545-14 :1998. RESISTENCIA A LAS MANCHAS.

Resistencia a las manchas

5

UNE-EN ISO 10545-14 :1998. DUREZA MOHS.

Dureza Mohs

4