

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS

Ceramic Tiles, dust pressed with low water absorption.

E>10%
Grupo BIII

DATE: 09/02/16	PRODUCT: WALL TILE	SIZES: 34X50
MODEL: RIBASSOS		COLOUR: ALL

<u>Title</u>	<u>Test</u>	<u>Minimum Requirements</u>	<u>Bestile</u>
Dimension and surface appearance	ISO 10545-2	Lenght Width Thickness	500.0±0.5 340.0±0.5 11±0.5
Water absorption	ISO 10545-3	E>10%	16
Breaking Load in N a) Thickness ≥ 10 mm b) Thickness < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	840
Flexion Resistance N / mm ² a) Thickness ≥ 10 mm b) Thickness < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	25
Cracking Resistance	ISO 10545-11		OK
Chemical Resistance: a) Acidics b) Alcalis c) Domestical Products and Swiminpool salts	ISO 10545-13	GLB GLB GB	GLA GLA GA
Spot Resistance (Red/Green) Olive Oil Iodine solution	ISO 10545-14	3	5
Determination PEI MOSH	ISO 10545-7 UNE 67-101		III 6

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

E > 10 %

Grupo BIII

FECHA: 21/12/15	PRODUCTO: REVESTIMIENTO	FORMATO: 25X44,5
MODELO BENICADELL		COLORES: TODOS

<u>Título</u>	<u>Ensayo</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	445.0±0.5 250.0±0.5 11±0.5
Absorción de agua	ISO 10545-3	E >10 %	16
Carga de rotura en N i) Espesor ≥ 10 mm j) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	840
Resistencia a la flexión N/mm ² i) Espesor ≥ 10 mm j) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	25
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple
Resistencia a productos químicos: m) Ácidos n) Alcalis o) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GLB GB	GLA GLA GA
Resistencia a las manchas: Agente de manchas (Rojo/Verde) Aceite de oliva Solución de yodo	ISO 10545-14	3	5
Dureza al rayado (Mohs)	EN 101:1991		6
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		III

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

E > 10 %

Grupo BIII

FECHA: 2/09/16	PRODUCTO: REVESTIMIENTO	FORMATO: 25x50
MODELO LITTLE RIBASSOS		COLORES: TODOS

<u>Título</u>	<u>Ensayo</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	250.0±0.5 500.0±0.5 110±0.5
Absorción de agua	ISO 10545-3	E >10 %	15
Carga de rotura en N a) Espesor ≥ 10 mm b) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	843
Resistencia a la flexión N/mm ² a) Espesor ≥ 10 mm b) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	25
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA
Resistencia a las manchas: Agente de manchas (Rojo/Verde) Aceite de oliva Solución de yodo	ISO 10545-14	3	5