

Tipo de muestra: **PORCELANICO**

Referencia muestra:

METROPOLI BEIGE
METROPOLI GRIS
METROPOLI BLANCO

RESULTADOS

Norma de aplicación

ABSORCIÓN DE AGUA. IMPREGNACIÓN POR EBULLICIÓN	0,5 %	UNE-EN-ISO 10545-3
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	Clase 4	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE ÁCIDOS		UNE-EN-ISO 10545-13
ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	Clase GLA	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE ÁCIDOS		UNE-EN-ISO 10545-13
ÁCIDO CLORHÍDRICO 18%	Clase GHA	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE BASES		UNE-EN-ISO 10545-13
HIDRÓXIDO POTÁSICO (30 g/l)	Clase GLA	
RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE BASES		UNE-EN-ISO 10545-13
HIDRÓXIDO POTÁSICO (100 g/l)	Clase GHA	
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS DE AGUA DE PISCINA		UNE-EN-ISO 10545-13
CLORURO AMÓNICO (100 g/l)	Clase GA	
HIPOCLORITO SÓDICO (20 mg/l)	Clase GA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN-ISO 10545-14
Cr ₂ O ₃ EN ACEITE LIGERO 40%(m/m)	Clase 5	
YODO (SOL. ALCOHÓLICA 13 g/l)	Clase 5	
ACEITE DE OLIVA	Clase 5	
DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS	5	UNE-EN 101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		UNE-ENV 12633
R _d = 5	Clase 0	
fd =		ASTM-C 1028-96
fw =		

NOTA: Los informes emitidos, se refieren a las muestras entregadas en el laboratorio químico, son sólo de uso interno y no pueden ser utilizados en ningún procedimiento judicial o administrativo.